


svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International Glüsinger Straße 86 21217 Seevetal Tel: (04105) 4090-0 Fax: (04105) 4090-32 www.svt.de info@svt.de	ПИРО-СЕЙФ DG-CR	
Таблица технических данных		

Описание продукта

ПИРО-СЕЙФ DG-CR – это эластичный композиционный материал представляющий собой стекловолокнистую ткань, наружная поверхность которой покрыта полиуретаном серого цвета, а внутренняя поверхность представляет собой покрытие цвета антрацит на полимерной основе.

Продукт эластичен, устойчив к атмосферным влияниям и ультрафиолетовому излучению, эластичен и при воздействии огня или тепловом воздействии образует на внутренней поверхности теплоизолирующий пенистый слой, заполняющий свободное пространство между защищенным строительным элементом и тканью и тем самым ограничивающий распространение огня.

Допуск в эксплуатацию

Общий допуск строительного надзора № Z-19.11-1917 Немецкого Института Строительной Техники (DIBt), Берлин: строительные материалы, образующие защитное покрытие – **ПИРО-СЕЙФ DG** и **ПИРО-СЕЙФ DG-CR**, класс огнестойкости B-s1,d0 (трудновоспламеняемый) по DIN EN 13501-1.

Область применения

В системах для заполнения швов, в качестве манжет для труб, уплотнительных лент для дверей, ворот, в противопожарных перегородках и для кабельных бандажей.

Свойства

Форма:	тканый материал, покрытый с внутренней стороны пенообразующим материалом
Цвет:	наружная сторона серая/ внутренняя сторона - цвета антрацит, черная или красная
Толщина	0,6 – 2,2 мм
Масса единицы поверхности	700 – 2.650г/м ²
Коэффициент пены	15,5-кратный ≤ f _{ex} ≤ 22,0-кратный (испытано образцах толщиной на 2 мм при 550 °С, продолжительность испытаний более 30 мин. с весовой нагрузкой)*
Давление при вспучивании	1,00 N/mm ² ≤ p _{ex} ≤ 1,65 N/mm ² (испытано при 300 °С; метод А)*

Документы по методу испытаний находятся в Немецком Институте Строительной Техники (DIBt), Берлин


Переработка

+5 °С – +50 °С, (< +5 °С снижение пластичности)
относительная влажность воздуха < 85%.

При помощи стандартных режущих инструментов, напр. ножниц или ножа.

Упаковка

В рулонах.

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International Glüsinger Straße 86 21217 Seevetal Tel: (04105) 4090-0 Fax: (04105) 4090-32 www.svt.de info@svt.de	ПИРО-СЕЙФ DG-CR	
	Таблица технических данных	

Указания по безопасности

ПИРО-СЕЙФ DG-CR не является опасным материалом в соответствии с GefStoffV и не относится к опасным грузам в соответствии с GGVS/ADR.

Подробная информация содержится в таблице данных по безопасности

Хранение и транспортировка

Хранить во внутренних условиях, в сухом месте при температуре ≤ 50 °C.
 Защищать рулоны от нагрузок.

Эти технические данные должны служить Вам помощью и информацией при использовании продукта. Приведенные данные опираются на настоящий уровень нашего опыта и предусмотрены для нормальных рабочих условий. Для применения в особых условиях необходимо проконсультироваться с нашим Техническим Отделом. Так как качество использования системы в значительной мере зависит от тщательного и надлежащего монтажа, изготовитель не несет ответственности за приведенные данные. В остальном, мы обеспечиваем, согласно договору, качество наших продуктов в рамках общих условий купли-продажи.

